


Technisch gegevensblad

Duropol Sandwichpaneel SolidColor P3

Sandwichplaat van vochtbestendige houtspaanklaar type P3 volgens EN 312, aan beide zijden voorzien van homogeen door en door gekleurde Duropol SolidColor. Het robuuste oppervlak en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.



Toepassingen



Meubel- en interieurinrichting

Eigenschappen



Onderhoudsvrijdelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vocht dicht

Certificaten



Specificatie									Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	17,6	18,4	19,6	20,4	20,6	21,4	39,6	40,4	mm	
HPL-dikte in mm	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	mm	
Uitvoering voorkant	onbewerkt									
Uitvoering achterkant	onbewerkt									
Diktetolerantie	± 0,5								mm	ISO 13894-1
Lengtetolerantie	± 5								mm	ISO 13894-1
Breedtetolerantie	± 5								mm	ISO 13894-1
Oppervlaktfouten - HPL	max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾								mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-9:2017
Randrechtheid	± 0,5								mm/m	ISO 13894-1
Haaksheid	≤ 2								mm/m	ISO 13894-1
Vlakheid (lengte)	≤ 2								mm/m	ISO 13894-1
Vlakheid (dwars)	≤ 2								mm/m	ISO 13894-1
Bestendigheid tegen vochtige hitte, 160 °C (gestructureerde oppervlakken) - HPL	min. 4								Graad	EN 438-9:2017
Bestendigheid tegen waterdamp (gestructureerde oppervlakken) - HPL	min. 4								Graad	EN 438-9:2017
Bestendigheid tegen oppervlakteschuring - HPL	min. 150								U	EN 438-9:2017
Krasbestendigheid (gestructureerde oppervlakken) - HPL	min. 3								Graad	EN 438-9:2017
Bestendigheid teg. schokbelasting (kogel m. kleine Diameter)	≥ 15								N	ISO 13894-1
Resistentie tegen vlekken (groep 1 & 2) - HPL	min. 5								Graad	EN 438-9:2017
Resistentie tegen vlekken (groep 3) - HPL	min. 4								Graad	EN 438-9:2017

Technisch gegevensblad

Duropal Sandwichpaneel SolidColor P3

Specificatie									Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	17,6	18,4	19,6	20,4	20,6	21,4	39,6	40,4	mm	
HPL-dikte in mm	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	mm	
Lichtechtheid (xenonbooglamp) - HPL	min 4 Grijsschaal ³⁾ min. 3 Grijsschaal									EN 438-9:2017
Brandgedrag	normaal ontvlambaar									
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0									EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05									EN 717-1
Gemiddelde dichtheid	690 - 680 ⁴⁾	690 - 680 ⁴⁾	690 - 680 ⁴⁾	690 - 680 ⁴⁾	690 - 680 ⁴⁾	690 - 680 ⁴⁾	< 640 ⁴⁾	< 640 ⁴⁾	kg/m ³	EN 323
Buigvastheid - Ruwe basisplaten	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	9 ⁴⁾	9 ⁴⁾	N/mm ²	EN 310
E-module buigvastheid - Ruwe basisplaten	1.950 ⁴⁾	1.950 ⁴⁾	1.950 ⁴⁾	1.950 ⁴⁾	1.950 ⁴⁾	1.950 ⁴⁾	1.550 ⁴⁾	1.550 ⁴⁾	N/mm ²	EN 310
Dwarstrekvastheid - Ruwe basisplaten	0,45 ⁴⁾	0,45 ⁴⁾	0,45 ⁴⁾	0,45 ⁴⁾	0,45 ⁴⁾	0,45 ⁴⁾	0,3 ⁴⁾	0,3 ⁴⁾	N/mm ²	EN 319
Uitzetting na wateropslag (24 uur)	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	14 ⁴⁾	12 ⁴⁾	12 ⁴⁾	%	EN 317
Duurzaamheid - Waterbestendigheid	≤ 12								%	ISO 13894-1
Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)	≥ 1.500								N	ISO 13894-1
Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)	≥ 500								N	ISO 13894-1
Häfttålighet	≥ 0,8								N/mm ²	ISO 13894-1
Buigtreksterkte	≥ 0,6								N/mm ²	ISO 13894-1
Duurzaamheid - Kwaliteit van de lijmverbinding	≥ 3								Graad	ISO 13894-1
Duurzaamheid - Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen	Geen verandering									ISO 13894-1

¹⁾ Vuil, vlekken en soortgelijke oppervlaktfouten

²⁾ Vezels, haren en krassen

³⁾ Interfaceoppervlak

⁴⁾ Basismateriaal

Aanvullende informatie

Productnorm	<ul style="list-style-type: none"> EN 13894-1
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none"> De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.
Productveiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden. Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).

Technisch gegevensblad

Duropal Sandwichpaneel SolidColor P3

Antimicrobiële werking	<ul style="list-style-type: none"> • Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking - Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> • Bij horizontale, meer door slijtage belaste oppervlakken in combinatie met metallic decors adviseren wij om ook een overlay te bestellen. Lichte kleurafwijkingen met oppervlakken zonder overlay zijn mogelijk. • Metallic decors over het volledige oppervlak kunnen vanwege de lichtbreking in vergelijking met klassieke unidecors bepaalde optische oppervlakeffecten, evt. ook richtingsgebonden, en wat hogere verschillen in de kleuraansluiting vertonen. • Merk op, dat metallic decors op kras- en slijtvastheid en bij belasten met vocht in principe gevoeliger reageren dan conventionele drukdecors, waarbij de gevoeligheid van het oppervlak toeneemt met een stijgend metallicgehalte. • Hoe groter de structuur en hoe lichter het decor is, des te meer stijgt de krasvastheid. • Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak. • Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek. • De classificatie HGP resp. HGF wordt uitsluitend met de door ons voor horizontale toepassingen aanbevolen oppervlakstructuren bereikt. De vereisten van de classificatie VGP resp. VGF worden door alle oppervlakstructuren aangehouden. Verneem in onze verkoopdocumenten, welke structuren voor dit product beschikbaar zijn.
Opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> • FSC-certificering of PEFC-certificering - Op aanvraag verkrijgbaar. • FSC license code: FSC® C011773 • PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar	<ul style="list-style-type: none"> • Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct. • Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek. • Vooral de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors. • Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op www.pfleiderer.com.

© Copyright 2021 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie is zeer zorgvuldig opgesteld. Wijzigingen voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk. Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten steeds zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen, net als de juridische randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van de techniek rekening te houden. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.