

Dane techniczne

OrganicBoard Pure P2 raw

Tolerancja grubości	± 0,3 mm
Tolerancja długości (EN 324-1)	± 5 mm
Tolerancja szerokości (EN 324-1)	± 5 mm
Prostoliniowość krawędzi (EN 324-2)	1,5 mm/m
Prostopadłość krawędzi (EN 324-2)	2 mm/m
Wilgotność płyt (EN 322)	9 % ± 4 %
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F****

Właściwość	Procedura kontrolna	Jednostka	Wymóg			
			Grubość / zakres grubości (mm, wymiar nominalny)			
			> 6 do ≤ 13	> 13 do ≤ 20	> 20 do ≤ 25	> 25 do ≤ 32
Średnia gęstość	EN 323	kg/m ³	740 – 680	680 – 650	650 – 630	630 – 600
Wytrzymałość na zginanie	EN 310	N/mm ²	11	11	10,5	9,5
Moduł sprężystości	EN 310	N/mm ²	1.800	1.600	1.500	1.350
Wytrzymałość na rozrywanie	EN 319	N/mm ²	0,4	0,35	0,3	0,25
Wytrzymałość na odrywanie	EN 311	N/mm ²	0,8	0,8	0,8	0,8

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Podane informacje zostały przygotowane z największą starannością, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawności, kompletności i aktualności. Możliwe są różnice kolorystyczne wynikające z techniki druku.

Z uwagi na ciągły rozwój i zmiany naszych produktów, możliwe zmiany odpowiednich norm, przepisów prawa i regulacji, nasze karty techniczne i dokumenty produktowe nie stanowią prawnie wiążącego zapewnienia co do podanych w nich właściwości. W szczególności nie można wyciągać z nich wniosków dotyczących przydatności do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialność za sprawdzenie możliwości obróbki i przydatności produktów opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym użytkowniku, który powinien również uwzględnić ramy prawne i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwołujemy się do obowiązywania naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Nasze ogólne warunki handlowe można znaleźć na stronie internetowej: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 15
92318 Neumarkt
Niemcy

Telefon +49 (0) 91 81 28 48 0

Faks +49 (0) 91 81 28 48 2

info@pfleiderer.com

www.pfleiderer.com