

Dane techniczne

StyleBoard MDF.RWH

Tolerancja grubości	± 0,2 mm
Tolerancja długości (EN 324-1)	± 5 mm
Tolerancja szerokości (EN 324-1)	± 5 mm
Prostoliniowość krawędzi (EN 324-2)	1,5 mm/m
Prostopadłość krawędzi (EN 324-2)	2 mm/m
Wilgotność płyt (EN 322)	9 % ± 4 %
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05

Właściwość	Procedura kontrolna	Jednostka	Wymóg
			Grubość / zakres grubości (mm, wymiar nominalny)
			> 12 do ≤ 20
Średnia gęstość	EN 323	kg/m ³	≥ 600
Wytrzymałość na zginanie	EN 310	N/mm ²	14
Moduł sprężystości	EN 310	N/mm ²	1.600
Wytrzymałość na rozrywanie	EN 319	N/mm ²	0,3
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne po próbie parowej	EN 1087-1	N/mm ²	0,06

© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH

Informacja ta została przygotowana z najwyższą starannością. Ze względu na technikę druku kolory mogą się różnić od oryginału.

Ze względu na ciągły rozwój i zmiany zachodzące w kolekcjach produktowych jak również ewentualne zmiany prawne w normach oraz przepisach ustawy - wycho wykonawczych, firma Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności prawnej za informacje występujące w kartach technicznych i pozostałych dokumentach produktu. W związku z tym w zakresie osobistej odpowiedzialności użytkownika leży sprawdzenie zgodności przeznaczenia produktu z dokumentem opisującym jego zastosowanie. Ponadto odsyłamy doaktualnie obowiązujących ogólnych informacji prawnych.