


## List technických údajů

### OrganicBoard Pure P2


Zdravá dřevotřísková deska s 100 % biogenním lepidlem (OrganicGlue) a 100 % recyklovaného dřeva, s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.



#### Aplikace



#### Vlastnosti



#### Certifikáty



Specifikace								Jednotka	Zkušební norma	
Jmenovitá tloušťka	8	10	16	18	19	22	25	mm		
Tolerance tloušťky	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide		±0,5	±0,5	mm	EN 14323
Tolerance délky a šířky	± 5							mm	EN 14323	
Tolerance délky a šířky (přířezy)	± 2,5							mm	EN 14323	
Průhyb			≤ 2 <sup>1)</sup>	≤ 2 <sup>1)</sup>	≤ 2 <sup>1)</sup>	≤ 2 <sup>1)</sup>	≤ 2 <sup>1)</sup>	mm/m	EN 14323	
Vytrhávání v oblasti hrany	≤ 10							mm	EN 14323	
Vytrhávání v oblasti hrany (přířezy)	≤ 3							mm	EN 14323	
Povrchové vady (Body)	≤ 2							mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	EN 14323	
Povrchové vady (Podélná chyba)	≤ 20							mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	EN 14323	
Chování v případě otěru	≥ 1,5 <sup>2)</sup>							N	EN 14323	
Odolnost vůči otiskům	≥ 3	≥ 3	≥ 3	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3	Stupeň	EN 14323	
Náchylnost k tvoření trhlin	≥ 3							Stupeň		
Odolnost proti oděru (jednobarvné dekory)	3A							Třída	EN 14323	
Odolnost proti oděru (tištěné dekory)	1							Třída	EN 14323	
Světelná stálost (xenonová-obloukovka)	min. 4 Šedá stupnice								EN 14323	
Střední hustota	≥ 740 <sup>3)</sup>	740 - 680 <sup>3)</sup>	680 - 650 <sup>3)</sup>	680 - 650 <sup>3)</sup>	680 - 650 <sup>3)</sup>	680 - 630 <sup>3)</sup>	680 - 630 <sup>3)</sup>	kg/m <sup>3</sup>	EN 323	
Pevnost v ohybu	11 <sup>3)</sup>	11 <sup>3)</sup>	11 <sup>3)</sup>	11 <sup>3)</sup>	11 <sup>3)</sup>	10,5 <sup>3)</sup>	10,5 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310	
Modul pružnosti - ohybu	1.800 <sup>3)</sup>	1.800 <sup>3)</sup>	1.600 <sup>3)</sup>	1.600 <sup>3)</sup>	1.600 <sup>3)</sup>	1.500 <sup>3)</sup>	1.500 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310	

## List technických údajů

### OrganicBoard Pure P2

Specifikace								Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	8	10	16	18	19	22	25	mm	
Pevnost v tahu	0,4 <sup>3)</sup>	0,4 <sup>3)</sup>	0,35 <sup>3)</sup>	0,35 <sup>3)</sup>	0,35 <sup>3)</sup>	0,3 <sup>3)</sup>	0,3 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 319
Odolnost při zvedání	0,8 <sup>3)</sup>							kg/cm <sup>2</sup>	EN 311
Uvolňování formaldehydu	E1 E05, F**** <sup>4)</sup>							N/mm <sup>2</sup>	
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> )								

<sup>1)</sup> U symetrické struktury výrobku

<sup>2)</sup> S výjimkou hladkých a matných konstrukcí, stejně jako dekorů s perleťovým efektem

<sup>3)</sup> Nosný materiál

<sup>4)</sup> OrganicGlue - lepení bez formaldehydu

#### Další informace

Norma produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 14322</li> </ul>
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nosičů vyrobené ze 100 % z recyklovaného dřeva</li> <li>Nosičů se 100 % podílem lepidla OrganicGlue</li> <li>Maximální úspora fosilních zdrojů</li> <li>Lepení bez formaldehydu</li> </ul>
Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Pro aplikace s nejvyššími požadavky na udržitelnost a zdravý životní styl.</li> </ul>
Nosný materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>OrganicBoard Pure P2 surový</li> <li>Dřevotřískové desky lepené 100% biogenním lepidlem bez obsahu formaldehydu (OrganicGlue) s cca 100% podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.</li> </ul>
Bezpečnost výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.</li> <li>Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).</li> <li>Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.</li> </ul>
Antimikrobiální účinek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>
Tepla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zdroje tepla (např. .B kávovary, tiskárny, faxy atd.) by neměly být v přímém kontaktu s deskou, jinak by mohlo dojít k prasklinám v důsledku dehydratace. Pro trvalé vystavení teple jsou povoleny teploty do maximální teploty až do 50 °C. V případě trvalého tepelného zatížení výslovně poukážeme na riziko praskání.</li> </ul>
Zvláštnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochranná fólie musí být odstraněna co nejdříve po zpracování – nejpozději však po 6 měsících – aby bylo zajištěno odstranění fólie beze zbytků. Fóliové desky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (UV záření).</li> </ul>
Poznámka	<ul style="list-style-type: none"> <li>certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>
Barevná a povrchová shoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.</li> <li>Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým mohou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.</li> <li>Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.</li> <li>Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.</li> </ul>

## List technických údajů

### OrganicBoard Pure P2

Další informace o produktech, formátech a kombinacích dekorů/struktur naleznete v [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.