

List technických údajů

PremiumBoard P7

| | |
|----------------------------|--|
| Tolerance tloušťky | ± 0,3 mm |
| Tolerance délky (EN 324-1) | ± 5 mm |
| Tolerance šířky (EN 324-1) | ± 5 mm |
| Rovnost hran (EN 324-2) | 1,5 mm/m |
| Pravoúhlost (EN 324-2) | 2 mm/m |
| Vlhkost desky (EN 322) | 9 % ± 4 % |
| Emisní třída formaldehydu | E1 E05 |
| Dostupnost | Další formáty a tloušťky na vyžádání; upozorňujeme i na naši minimální hodnotu objednávky. |

| Vlastnost | Zkušební metoda | Jednotka | Požadavek | |
|--|-----------------|-------------------|---|--------------|
| | | | Tloušťka / tloušťka od ... do (mm, jmenovitý rozměr) | |
| | | | > 25 do ≤ 32 | > 32 do ≤ 40 |
| Střední hustota | EN 323 | kg/m ³ | 680 – 660 | 660 – 640 |
| Pevnost v ohybu | EN 310 | N/mm ² | 17 | 16 |
| Modul pružnosti - ohybu | EN 310 | N/mm ² | 2.800 | 2.600 |
| Pevnost v tahu | EN 319 | N/mm ² | 0,6 | 0,55 |
| Nabobtnání, 24 h | EN 317 | % | 10 | 9 |
| Pevnost v příčném tahu po zkoušce varem | EN 1087-1 | N/mm ² | 0,18 | 0,17 |

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.